

热镀锌-宽度允许偏差

钢板及钢带的宽度允许偏差按表 3 的规定。

表 3 单位: mm		
公称宽度	宽度允许偏差	
	普通精度 PW.A	高级精度 PW.B
≤1200	+5 0	+2 0
> 1200 ~ 1500	+6 0	+2 0
> 1500	+7 0	+3 0

其它的尺寸、外形及其允许偏差按 Q/BQB401 的规定。

上海中晞金属集团有限公司 上海中晞新型材料科技有限公司 汽车钢事业部 地址: 上海市宝山区牡丹江路 1211 号 D 座 11F 邮编: 200940 邮箱: yjs@shzxg.com 网址: www.shzxg.com 直线: 021-5678 7760 全国统一热线: 400 030 9790	 汽车钢·加工·销售
---	--