

热镀锌-镀层重量范围

镀层形式	适用的表面结构	下列镀层种类的镀层重量范围 ^a g/m ² (A/B)	
		纯锌镀层	锌铁合金镀层
等厚	Z、X、G、GX、N、R	40/40 ~ 225/225	30/30 ~ 90/90
差厚 b	N、R	30 ~ 150(每面)	-
a 50 g/m ² 镀层重量约等于 7.1μm。 b 对于差厚镀层差厚比最大 1: 3。			

上海中晞金属集团有限公司
上海中晞新型材料科技有限公司
汽车钢事业部

地址：上海市宝山区牡丹江路 1211 号 D 座 11F
邮编：200940
邮箱：yjs@shzxg.com
网址：www.shzxg.com
直线：021-5678 7760
全国统一热线：400 030 9790



汽车钢·加工·销售