

电镀锌-力学和工艺性能

- 1. 纯锌镀层钢板及钢带的力学性能及工艺性能应符合相应基板的规定。
- 2. 锌镍合金镀层钢板及钢带力学性能中的断后伸长率，允许比相应基板的规定值下降 2 个单位，r 值允许比相应基板的规定值下降 0.2；其他力学性能及工艺性能应符合相应基板的规定。

上海中晞金属集团有限公司 上海中晞新型材料科技有限公司 汽车钢事业部 地址：上海市宝山区牡丹江路 1211 号 D 座 11F 邮编：200940 邮箱：yjs@shzxg.com 网址：www.shzxg.com 直线：021-5678 7760 全国统一热线：400 030 9790	TM  汽车钢·加工·销售
--	---